



ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

10003, Житомирська обл., м. Житомир,
майдан Перемоги, буд.10

Атестат акредитації:
201471 від 25.09.2022р.

Тел. (0412) 43-30-20
testmetrstandart@ukr.net

Протокол
№ 245.2.24.Бс

сторінка 1
сторінок 7



201471
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник випробувальної лабораторії
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Лариса ФЕДОРЕНКО

08.01.2024



ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 245.2.24.Бс

від 08 січня 2024 року

Найменування продукції, що випробувалась (реєстр. № 245): щебінь з природного каменю для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт фракція 5-10мм ; 5-20мм; 10-20мм; 20-40мм; 40-70мм

Назва та адреса виробника: ТОВ «Щебєневий завод «Райківський»,
13333, Житомирська обл., Бердичівський р-н, с.Райки, вул. Центральна ,22

Назва та контакти замовника: ТОВ «Щебєневий завод «Райківський»,
13333, Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Райки, вул. Центральна ,22

Мета випробувань: перевірка зразків на відповідність ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови» пп. 4.2 - 4.7

Дата отримання зразків: 11.12.2023 (акт відбору зразків № 820 від 04.12.2023 заступником директора ОС ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Грабчаком С.М.)

Дата проведення випробувань: початок 14.12.2023
кінець 08.01.2024

Методи випробувань: ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97). «Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт»
пп. 4.3; 4.5 - 4.10; 4.12

Місце проведення випробувань: м. Житомир, майдан Перемоги, буд.10

Умови проведення випробувань:

температура: від 20°C до 23°C,
відносна вологість: від 50% до 54%

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування. Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу ВЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Ф.ВЛ.27-05



**ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»**

10003, Житомирська обл., м. Житомир,
майдан Перемоги, буд.10

Атестат акредитації:
201471 від 25.09.2022р.

Тел. (0412) 43-30-20
testmetrstandart@ukr.net

Протокол
№ 245.2.24.Бс

сторінка 2
сторінок 7

Щебінь з природного каменю КРЗ фракція 5-10мм

№ п/п	Назва показника, що визначається (згідно НД)	Одиниці вимірю- вання	Вимоги НД	Отримане значення	НД на методи випробувань	Показник невизначен ості %	Відповід- ність вимогам НД
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зерновий склад повні залишки на контрольних ситах d, мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.2	%	Понад 90 до 100 вкл.	99,32	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.3	0,01	відповідає
2	повні залишки на контрольних ситах 0,5(d+D), мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.2	%	Понад 30 до 80 вкл.	70,24	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.3	0,01	відповідає
3	повні залишки на контрольних ситах D, мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.2	%	До 10 вкл.	6,54	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.3	0,02	відповідає
4	повні залишки на контрольних ситах 1,25 D, мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.2	%	До 0,5 вкл.	0,18	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.3	0,01	відповідає
5	Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми за масою ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.3	%	не більше 35	18,4	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.7	0,01	відповідає
6	Міцність (марка) за дробильність. Втрати маси у сухому стані для марки 1200 ДСТУ Б В.2.7-75-9 п.4.4.1	%	більше 12 до 16 вкл.	1200 13,01	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.8	0,02	відповідає
7	Стираність у поличному барабані (втрата у масі) для міцної групи КРЗ за стираністю Ст-II ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.4.2	%	таблиця 10 ДСТУ БВ.2.7-74-98 Більше 25 до 35 вкл.	25,9	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.10	0,02	відповідає
8	Вміст зерен слабких порід за масою для марки 1200 ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.5	%	не більше 5	4,0	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.9	0,02	відповідає
9	Морозостійкість. Насичення у розчині сірчанокислового натрію – висушування. Втрата маси після 15 циклів випробування Марка щебеню за морозостійкістю F300 ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.6	%	не більше 2,0	1,1	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.12	0,02	відповідає
10	Вміст пиловидних та глинистих часток ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.7.1 В т.ч. глини у грудках ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.7.2	%	до 1 до 0,25	0,3 0	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.5 п.4.6	0,03 0,02	відповідає

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування. Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу ВЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Ф.ВЛ.27-05

**ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»**10003, Житомирська обл., м. Житомир,
майдан Перемоги, буд.10Атестат акредитації:
201471 від 25.09.2022р.Тел. (0412) 43-30-20
testmetrstandart@ukr.netПротокол
№ 245.2.24.БСсторінка 3
сторінок 7**Щебінь з природного каменю КРЗ фракція 5-20мм**

№ п/п	Назва показника, що визначається (згідно НД)	Одиниці вимірю- вання	Вимоги НД	Отримане значення	НД на методи випробувань	Показник невизначен ості %	Відповід- ність вимогам НД
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зерновий склад повні залишки на контрольних ситах d, мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.2	%	Понад 90 до 100 вкл.	95,44	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.3	0,01	відповідає
2	повні залишки на контрольних ситах 0,5(d+D), мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.2	%	Понад 30 до 80 вкл.	56,3	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.3	0,01	відповідає
3	повні залишки на контрольних ситах D, мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.2	%	До 10 вкл.	3,9	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.3	0,02	відповідає
4	повні залишки на контрольних ситах 1,25 D, мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.2	%	До 0,5 вкл.	0	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.3	0,01	відповідає
5	Вміст зерен пластинчастої (лешадної) та голчастої форми за масою ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.3	%	не більше 35	16,9	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.7	0,01	відповідає
6	Міцність (марка) за дробильністю. Втрати маси у сухому стані для марки 1200 ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.4.1	%	більше 12 до 16 вкл.	1200 12,39	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.8	0,02	відповідає
7	Стираність у поличному барабані (втрата у масі) для міцної групи КРЗ за стираністю Ст-II ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.4.2	%	таблиця 10 ДСТУ БВ.2.7-74- 98 Більше 25 до 35 вкл.	26,15	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.10	0,02	відповідає
8	Вміст зерен слабких порід за масою для марки 1200 ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.5	%	не більше 5	3,9	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.9	0,02	відповідає
9	Морозостійкість. Насичення у розчині сірчаноокислого натрію – висушування. Втрата маси після 15 циклів випробування для марка щебеню за морозостійкістю F300 ДСТУ БВ.2.7-75-98 п. 4.6	%	не більше 2,0	1,17	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.12	0,02	відповідає
10	Вміст пиловидних та глинистих часток ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.7.1 В т.ч. глини у грудках ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.7.2	%	до 1 до 0,25	0,6 0	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.5 п.4.6	0,03 0,02	відповідає

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування. Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу ВЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Ф.ВЛ.27-05



**ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»**

10003, Житомирська обл., м. Житомир,
майдан Перемоги, буд.10

Атестат акредитації:
201471 від 25.09.2022р.

Тел. (0412) 43-30-20
testmetrstandart@ukr.net

Протокол
№ 245.2.24.Бс

сторінка 4
сторінок 7

Щебінь з природного каменю КРЗ фракція 10-20мм

№ п/п	Назва показника, що визначається (згідно НД)	Одиниці вимірю- вання	Вимоги НД	Отримане значення	НД на методи випробувань	Показник невизначе- ності %	Відповід- ність вимогам НД
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зерновий склад повні залишки на контрольних ситах d, мм ДСТУ Б В.2.7-75-9 п. 4.2	%	Понад 90 до 100 вкл.	97,81	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.3	0,01	відповідає
2	повні залишки на контрольних ситах 0,5(d+D), мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.2	%	Понад 30 до 80 вкл.	45,5	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.3	0,01	відповідає
3	повні залишки на контрольних ситах D, мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.2	%	До 10 вкл.	3,4	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.3	0,02	відповідає
4	повні залишки на контрольних сита 1,25 D, мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.2	%	До 0,5 вкл.	0	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.3	0,01	відповідає
5	Вміст зерен пластинчастої (лешадної) та голчастої форми за масою ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.3	%	не більше 35	17,8	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.7	0,01	відповідає
6	Міцність (марка) за дробильністю. Втрати маси у сухому стані для марки 1200 ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.4.1	%	більше 12 до 16 вкл.	1200 12,81	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.8	0,02	відповідає
7	Стираність у поличному барабані (втрати у масі) для міцної групи КРЗ за стираністю Ст-II ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.4.2	%	таблиця 10 ДСТУ Б В.2.7-74- 98 Більше 25 до 35 вкл.	25,9	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.10	0,02	відповідає
8	Вміст зерен слабких порід за масою для марки 1200 ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.5	%	не більше 5	3,6	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.9	0,02	відповідає
9	Морозостійкість. Насичення у розчині сірчаноокислого натрію – висушування. Втрати маси після 15 циклів випробування Марка щебеню за морозостійкістю F300 ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.6	%	не більше 2,0	1,27	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.12	0,02	відповідає
10	Вміст пиловидних та глинистих часток ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.7.1 В т.ч. глини у грудках ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.7.2	%	до 1 до 0,25	0,4 0	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.5 п.4.6	0,03 0,02	відповідає

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування. Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу ВЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Ф.ВЛ.27-05



ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

10003, Житомирська обл., м. Житомир,
майдан Перемоги, буд.10

Атестат акредитації:
201471 від 25.09.2022р.

Тел. (0412) 43-30-20
testmetrstandart@ukr.net

Протокол
№ 245.2.24.Бс

сторінка 5
сторінок 7

Щебінь з природного каменю (КРЗ фракція 20-40мм)

№ п/п	Назва показника, що визначається (згідно НД)	Одиниці вимірювання	Вимоги НД	Отримане значення	НД на методи випробувань	Показник невизначеності %	Відповідність вимогам НД
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зерновий склад повні залишки на контрольних ситах d, мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.2	%	Понад 90 до 100 вкл.	97,6	ДСТУ Б В.2.7-71-98 п.4.3	0,01	відповідає
2	повні залишки на контрольних ситах 0,5(d+D), мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.2	%	Понад 30 до 80 вкл.	56,25	ДСТУ Б В.2.7-71-98 п.4.3	0,01	відповідає
3	повні залишки на контрольних ситах D, мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.2	%	До 10 вкл.	3,65	ДСТУ Б В.2.7-71-98 п.4.3	0,02	відповідає
4	повні залишки на контрольних ситах 1,25 D, мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.2	%	До 0,5 вкл.	0	ДСТУ Б В.2.7-71-98 п.4.3	0,01	відповідає
5	Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.3	%	за масою не більше 35	17,1	ДСТУ Б В.2.7-71-98 п.4.7	0,01	відповідає
6	Міцність (марка) за дробильністю. Втрати маси при випробуванні ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.4.1	%	більше 12 до 16 вкл.	1200 12,75	ДСТУ Б В.2.7-71-98 п.4.8	0,02	відповідає
7	Стираність у поличному барабані. Втрата у масі для високоміцної групи КРЗ за стираністю Ст-II ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.4.2	%	таблиця 10 ДСТУ Б В.2.7-74-98 Більше 25 до 35 вкл.	25,3	ДСТУ Б В.2.7-71-98 п.4.10	0,02	відповідає
8	Вміст зерен слабких порід за масою ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.5	%	для марки 1200 не більше 5	3,94	ДСТУ Б В.2.7-71-98 п.4.9	0,02	відповідає
9	Морозостійкість. Насичення у розчині сірчаноокислого натрію – висушування. Втрати маси після 15 циклів випробування Марка щебеню за морозостійкістю F300 ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.6	%	не більше 2,0	1,28	ДСТУ Б В.2.7-71-98 п.4.12	0,02	відповідає
10	Вміст пиловидних та глинистих часток ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.7.1 В т.ч. глини у грудках ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.7.2	%	до 1 до 0,25	0,3 0	ДСТУ Б В.2.7-71-98 п. 4.5 п.4.6	0,03 0,02	відповідає

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування. Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу ВЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» ф.ВЛ.27-05



ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

10003, Житомирська обл., м. Житомир,
майдан Перемоги, буд. 10

Атестат акредитації:
201471 від 25.09.2022р.

Тел. (0412) 43-30-20
testmetrstandart@ukr.net

Протокол
№ 245.2.24.Бс

сторінка 6
сторінок 7

Щебінь з природного каменю (КРЗ фракція 40-70мм)

№ п/ п	Назва показника, що визначається (згідно НД)	Одиниці вимірю- вання	Вимоги НД	Отримане значення	НД на методи випробувань	Показник невизначе- ності %	Відповід- ність вимогам НД
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зерновий склад повні залишки на контрольних ситах d, мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.2	%	Понад 90 до 100 вкл.	95,35	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п.4.3	0,01	відповідає
2	повні залишки на контрольних ситах 0,5(d+D), мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.2	%	Понад 30 до 80 вкл.	55,48	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п.4.3	0,01	відповідає
3	повні залишки на контрольних ситах D, мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.2	%	До 10 вкл.	3,98	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п.4.3	0,02	відповідає
4	повні залишки на контрольних ситах 1,25 D, мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.2	%	До 0,5 вкл.	0	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п.4.3	0,01	відповідає
5	Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.3	%	за масою не більше 35	16,5	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п.4.7	0,01	відповідає
6	Міцність (марка) за дробильністю. Втрати маси при випробуванні ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.4.1	%	більше 12 до 16 вкл.	1200 12,37	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п.4.8	0,02	відповідає
7	Стираність у поличному барабані. Втрата у масі для високоміцної групи КРЗ за стираністю Ст-I ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.4.2	%	таблиця 10 ДСТУ Б В.2.7-74-98 Більше 25 до 35 вкл.	25,4	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п.4.10	0,02	відповідає
8	Вміст зерен слабких порід за масою ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.4.5	%	для марки 1200 не більше 5	3,8	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п.4.9	0,02	відповідає
9	Морозостійкість. Насичення у розчині сірчаноокислого натрію – висушування. Втрата маси після 15 циклів випробування Марка щебеню за морозостійкістю F300 ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.6	%	не більше 2,0	1,33	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п.4.12	0,02	відповідає
10	Вміст пиловидних та глинистих часток ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.7.1 В т.ч. глини у грудках ДСТУ Б В.2.7-75-98 п. 4.7.2	%	до 1 до 0,25	0,4 0	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.5 п.4.6	0,03 0,02	відповідає

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування. Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу ВЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Ф.ВЛ.27-05



ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

10003, Житомирська обл., м. Житомир,
майдан Перемоги, буд. 10

Атестат акредитації:
201471 від 25.09.2022р.

Тел/факс (0412) 43-30-20
testmetrstandart@ukr.net

Протокол
№ 247.2.24.БС

сторінка 5
сторінок 5

9	Повні залишки на контрольних ситах 0,16 мм за масою ДСТУ 9177-2:2022 п.7.4	%	90-100	96,08	ДСТУ 9179:2022 п.5.3	0,02	відповідає
10	Повні залишки на контрольних ситах 0,05 мм за масою ДСТУ 9177-2:2022 п.7.4	%	95-100	99,08	ДСТУ 9179:2022 п.5.3	0,02	відповідає
11	Марка за міцністю (за дробильністю) не нижче ніж марка 800 Втрати маси у сухому стані для марки 800 Втрати маси у сухому стані для марки 1200 ДСТУ 9177-2:2022 п.7.2 табл.7.1(ч.1)	%	таблиця 2 ДСТУ Б В.2.7-75-98 більше 20 до 25 вкл. більше 12 до 16 вкл.	12,51	ДСТУ 9179:2022 п.5.8	0,02	відповідає Марка за дробильністю 1200
12	Марка за стиранистю, не нижче ніж Ст-III. Втрата у масі за стиранистю для Ст-III Втрата у масі за стиранистю для Ст-II Втрата у масі за стиранистю для Ст-I ДСТУ 9177-2:2022 п.7.2 табл.7.1(ч.2)	%	таблиця 10 ДСТУ Б В.2.7-74-98 більше 35 до 45 вкл. більше 25 до 35 вкл. до 25 вкл.	25,65	ДСТУ 9179:2022 п.5.10	0,02	Відповідає Марка за стираністю СТ-II
13	Морозостійкість. Насичення у розчині сірчаноокислого натрію – висушування. Втрати маси після 15 циклів випробування Марка щебеню за морозостійкістю F300 ДСТУ 9177-2:2022 п.7.2 табл.7.1(ч.3)	%	таблиця 4 п.4.6 ДСТУ Б В.2.7-75-98 не більше 2,0	1,33	ДСТУ 9179:2022 п.5.11	0,02	відповідає
14	Форма зерен, не нижче ніж звичайна. Вміст зерен пластинчастої (лешадної) та голчастої форми: ДСТУ 9177-2:2022 п.7.2 табл.7.1(ч.4)	%	таблиця 6 ДСТУ Б В.2.7-74-98 більше 15 до 25 включ.	24,35	ДСТУ 9179:2022 п.5.7	0,02	Відповідає форма зерен поліпшена
15	Насипна щільність (висушеного до постійної маси)	кг/м ³	не регламентує ся	1642	ДСТУ 9179:2022 додаток В п.В.3	0,03	фактичне значення

Висновок за результатами випробувань:

Надані зразки щебенево-піщаної суміші для влаштування покриття та основи дорожнього одягу фракцій 0,05-20 мм (№С9); 0,05-40 мм (№С7); 0,05-70 мм (№С5) виробництва ТОВ «Щебеневий завод «Райківський» відповідають вимогам ДСТУ 9177-2:2022 «Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 2. Матеріали неукріплені». пп. 7.2 табл.7.1(ч.1, 2, 3, 4); 7.4.

Результати стосуються зразків у тому виді, у якому їх було отримано.

Випробування виконав:

провідний інженер ВЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

С.К. Барієва

(підпис)

Кінець протоколу

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування. Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу ВЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Ф.ВЛ.27-05