

	ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»	Атестат акредитації: 201471 від 25.09.2022р.	Протокол № 246.2.24.Бс
	Житомирська обл., м. Житомир, майдан Перемоги, буд. 10	Тел. (0412) 43-30-20 testmetrstandart@ukr.net	сторінка 1 сторінок 3



201471
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник випробувальної лабораторії
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Лариса ФЕДОРЕНКО

08.01.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 246.2.24.Бс від 08 січня 2024 року

Найменування продукції, що випробувалась (реєстр. № 246): камінь бутовий фр.100-150мм, фр. 200-250мм.

Назва та адреса виробника: ТОВ «Щебеневий завод «Райківський», 13333, Житомирська обл., Бердичівський р-н, с.Райки, вул. Центральна ,22

Назва та контакти замовника: ТОВ «Щебеневий завод «Райківський», 13333, Житомирська обл., Бердичівський р-н, с.Райки, вул. Центральна ,22

Мета випробувань: перевірка зразків на відповідність ДСТУ Б В.2.7-241:2010 «Будівельні матеріали. Камінь бутовий. Технічні умови» пп. 5.3.1.2; 5.3.1.4; 5.3.1.5; 5.3.1.6

Дата отримання зразків: 11.12.2023 (акт відбору зразків № 821 від 04.12.2023 заступником директора ОС ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Грабчаком С.М.)

Дата проведення випробувань: початок 14.12.2023
кінець 08.01.2024

Методи випробувань: ДСТУ Б В.2.7-71-98 «Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань» пп.4.6; 4.8; 4.12; 4.21

Місце проведення випробувань: м. Житомир, майдан Перемоги, буд.10

Умови проведення випробувань:

температура: від 20 °С до 23°С,
відносна вологість: від 50% до 54%

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування. Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу ВЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Ф.ВЛ.27-05



ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Атестат акредитації:
201471 від 25.09.2022р.

Протокол
№ 246.2.24.Бс

Житомирська обл., м. Житомир,
майдан Перемоги, буд. 10

Тел. (0412) 43-30-20
testmetrstandart@ukr.net

сторінка 2
сторінок 3

Камінь бутовий фракції 100-150мм

№ п/ п	Назва показника, що визначається (згідно НД)	Одиниці вимірю- вання	Вимоги НД	Отримане значення	НД на методи випробувань	Показник невизна- ченості %	Відповід- ність вимогам НД
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вміст у камені бутовому грудок глини не повинен перевищувати: ДСТУ Б В.2.7-241:2010, п.5.3.1.2	%	2	0	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.6	0,02	відповідає
2	Межа міцності каменю бутового при стисканні повинна бути не менше: ДСТУ Б В.2.7-241:2010, п.5.3.1.4	кгс/см ²	від 1200 до 1399	M1200 1200	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.8	0,02	відповідає
3	Морозостійкість. Насичення у розчині сірчаноокислого натрію – висушування. Втрата маси після 15 циклів випробування Марка каменю бутового за морозостійкістю F300 ДСТУ Б В.2.7-241:2010, п.5.3.1.5	%	не більше 2,0	1,28	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.12	0,02	відповідає
4	Коефіцієнт зниження міцності каменю бутового в насиченому водою стані не менше: ДСТУ Б В.2.7-241:2010, п.5.3.1.6	-	0,8	1,01	ДСТУ Б В.2.7-71- 98 п. 4.21	0,06	відповідає

Камінь бутовий фракції 200-250мм

№ п/ п	Назва показника, що визначається (згідно НД)	Одиниці вимірю- вання	Вимоги НД	Отримане значення	НД на методи випробувань	Показник невизна- ченості %	Відповід- ність вимогам НД
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вміст у камені бутовому грудок глини не повинен перевищувати: ДСТУ Б В.2.7-241:2010, п.5.3.1.2	%	2	0	ДСТУ Б В.2.7- 71-98 п. 4.6	0,02	відповідає

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування. Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу ВЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Ф.ВЛ.27-05



ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Житомирська обл., м. Житомир,
майдан Перемоги, буд. 10

Атестат акредитації:
201471 від 25.09.2022р.

Тел. (0412) 43-30-20
testmetrstandart@ukr.net

Протокол
№ 246.2.24.Бс

сторінка 3
сторінок 3

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Межа міцності каменю бутового при стисканні повинна бути не менше: ДСТУ Б В.2.7-241:2010, п.5.3.1.4	кгс/см ²	від 1200 до 1399	M1200 1200	ДСТУ Б В.2.7- 71-98 п. 4.8	0,02	відповідає
3	Морозостійкість. Насичення у розчині сірчаноокислого натрію – висушування. Втрата маси після 15 циклів випробування Марка каменю бутового за морозостійкістю F300 ДСТУ Б В.2.7-241:2010, п.5.3.1.5	%	не більше 2,0	1,28	ДСТУ Б В.2.7- 71-98 п. 4.12	0,02	відповідає
4	Коефіцієнт зниження міцності каменю бутового в насиченому водою стані не менше: ДСТУ Б В.2.7-241:2010, п.5.3.1.6	-	0,8	1,00	ДСТУ Б В.2.7- 71-98 п. 4.21	0,06	відповідає

Висновок за результатами випробувань:

Представлені зразки каменю бутового фр.100-150мм, фр.200-250мм виробництва ТОВ «Щебеневий завод «Райківський» відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-241:2010 «Будівельні матеріали. Камінь бутовий. Технічні умови» пп. 5.3.1.2; 5.3.1.4; 5.3.1.5; 5.3.1.6

Результати стосуються зразків у тому виді, у якому їх було отримано.

Випробування виконав:

провідний інженер ВЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

(підпис)

С.К. Барісва

Кінець протоколу

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування. Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу ВЛ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Ф.ВЛ.27-05